

Mipa

Mipa 2K-PU Blautt í blautt fyllir

Tækniupplýsingar

Mipa 2K-PU er tveggjaþátta polyurethane fyllir fyrir blautt í blautt notkun. Má yfir málast eftir aðeins 15 mínútur.

Hentar í bílaiðnaðinum almennt.

Litur:	Ljósgrár.
Blöndunarhlutfall:	Rúmmál 4 hlutar fyllir og 1 hluti herðir Þyngd 5 hlutar fyllir og 1 hluti herðir
Herðir:	H 5, H 10 eða MS 10
Þynnir:	Mipa 2K þynnir. 20% til 25%
Aðferð:	loftþrýstingur: spíss: umferðir: 2-2,5 bar 1,2-1,4 mm 1-2
Líftími eftir blöndun:	2 til 4 tímar, fer eftir herðinum.
Þykkt eftir hörðun:	30 til 50 micron.
Uppgufun á milli umferða:	5 til 10 mínútur.
Þurrktími fyrir yfirmálun:	15 til 30 mínútur, fer eftir herðinum og efnismagni.

Mipa 2K – PU Blautt í blautt fyllir er hægt að nota frá +10°C og upp í 80% loftraka. Til að mestu ryðvarnaráhrif náist notið þá Mipa Aktivprimer undir á bert stál.