

Orka ehf Stórhöfða 37 110 Reykjavík s. 5861900

Mipa

Mipa 4 + 1 Acryl fyllir HS

Tækniupplýsingar

ALHLIÐA TVEGGJA ÞÁTTA FYLLIR Í ÖLL VERKEFNI.

Þekja u.m.þ.b. 5-10 fermetrar hver líter.

Litur:	Ljósgrár, Dökkgrár, Svartur og Hvítur.
Blöndunarhlutfall:	Rúmmál 4 hlutar fyllir og 1 hluti herðir. Þyngd 5 hlutar fyllir og 1 hluti herðir.
Herðir:	Mipa 2K herðir H5 / H10 eða MS10 Mipa MS 10 eða H 10 í Non Sanding
Þynnir:	Mipa 2K þynnir Sanding 0 – 20% -//- Non Sanding 20 – 30%
Sprautuþykkt í 20°C:	10 til 40 sek. DIN 4mm bolli.
Aðferð:	loftþrýstingur: spíss: umferðir: 3 – 5 bar 1,5mm 2 – 3
Líftími eftir blöndun:	U.m.þ.b. 3 tímar:
Þykkt eftir hörðun:	Án þynnis 300mi,20% þynnir 30-50mi.
Uppgufun á milli umferða:	10 – 15 min. eftir aðstæðum.
Þurrktími:	20°C 3 – 5 tímar , 60°C 30 – 40 mín.

Mipa 4+1Acryl fyllir HS er hægt að nota frá + 10°C hita og upp í 75% loftraka. Til að mestu ryðvarnaráhrif náist notið þá Mipa Aktivprimer undir á bert stál.