

**Mipa
AKTIVPRIMER
Tækniupplýsingar**

MIPA AKTIVPRIMER er chromate frír tveggja þátta sýru grunnur, sérstaklega ætlaður á bert stál og aluminium.

Litur:	Gul-grænn og gegnsær.
Blöndunarhlutfall:	2 hlutar grunnur og 1 hluti herðir.
Herðir:	Herðir WPZ
Sprautuþykkt í 20°C:	16 – 18 sek. DIN 4mm bolli.
Aðferð:	loftþrýstingur: spíss: umferðir:
	3 – 4 bar 1,3-1,5mm 1 – 2
Líftími eftir blöndun:	U.m.þ.b. 12 tímar.
Þykkt eftir hörðnun:	10 – 15 micron.
Þurrktími:	Eftir 30 mín. má grunna yfir í 20°C.

Mipa Aktivprimer verður að yfirgrunnast innan 8 tíma. Berið aldrei eða sprautið polyester efnum yfir Aktivprimer. Notið aldrei Aktivprimer yfir thermoplastic lökk.