

## **Mipa**

### **Mipa 2K-HS-GLÆRLAKK CC4**

#### **Tækniupplýsingar.**

**Mipa 2K CC4 GLÆRLAKK er High-Solid acryl glæra sem uppfyllir VOC <420g/l. Háglansandi og auðveld í notkun, hentar jafnt yfir vatnleysanlega liti sem þynnisleysanlega. Hefur mikið veðrunar- og efnapol. Þekja um 10 – 12 fermetra hver líter.**

Blöndunarhlutfall:	2 hlutar glæra og 1 hluti herðir.
Herðir:	Mipa 2K HS 25 herðir almennt. Mipa 2K HS 10 herðir í blettanir.
Þynnir:	Mipa 2K þynnir 20 til allt að 30 % Mipa 2K Fast fyrir blettanir. Mipa 2K Slow fyrir stór verk. Mipa 2K Extra Fast almennt.
Sprautuþykkt í 20°C:	20 – 22 sek. DIN 4mm bolli.
HVLP sprautukanna:	1,2-1,4mm spíss við 2,5-3 bar.
Hefðbundin kanna:	1,3-1,5mm spíss við 3-5 bar.
Aðferð:	1 x hálf umferð og 1 x fljótandi eftir 3 til 10 mín.
Líftími eftir blöndun:	1 til 2 tímar, fer eftir hraða herðis.
Þykkt eftir hörðun:	50 – 60 micron.
Þurrktími:	20°C 12 tímar, 60°C 30 – 40 mín.

Mipa 2K-HS-CC4 glærlakk er hægt að nota frá +10°C og uppí 75 % loftraka.