

# Certanium 34C

71-14672

Einstaklega sterkur hraðkólnandi lóðvír sem sérstaklega er ætlaður fyrir ryðfrítt stál og alla aðra málma nema léttmálma.

## Eiginleikar

- \* Mun sterkari en annar lóðvír.
- \* Skilar sléttu og skínandi yfirborði.
- \* Bráðnar við lágan hita.
- \* Tæríst ekki.

## Kostir

- \* Mjög sterk viðgerð.
- \* Gæðaviðgerð.
- \* Fljótlegur og auðveldur í notkun.



## **Notkun:**

Framleitt til að bæta frammistöðu venjulegs lóðvírs, 34C bráðnar við lágt hitastig og inniheldur ekki blý, sink, cadmium eða antímon. Vegna þess að 34C er allt að fimm sinnum sterkari en annar lóðvír sem bráðnar við sama hitastig er hann kjörinn til að nota á ryðfrítt stál, ólíka málma og málmhúð eins og króm, nikkell og kadmíum. Suðan verður ekki svört og hægt er að húða hana aftur. Dæmigerð notkun er t.d fyrir áhöld í mjólkur-, matvæla- og drykkariðnaði. Má nota til að gera við stálvaska og innréttingar í eldhúsum og baðherbergjum.

## **Leiðbeiningar:**

- 1 Hreinsið vel báða hluta sem á að sjóða saman.
- 2 Eftir suðu, látið kólna alveg.
- 3 Þegar soðið er á yfirborði notið rakan klút til að þurrka yfir á meðan suðan er enn heit.

Vörunúmer	Þvermál	Magn
71-14191	1.6 mm	2.7m spóla
71-14662	1.6 mm	450G spóla
71-14672	3.2 mm	450 G spóla

Álagsstyrkur: allt að 14kg/mm<sup>2</sup>

Hitastig við bráðnun: 222°C (431°F)