

Orka ehf Stórhöfða 37 110 Reykjavík s. 5861900

Mipa

WBC Vatnslakk

Tækniupplýsingar

Vatnsþynnanlegir litir fyrir bíla, mótórhjól og fleira.

Glærlakkast með Mipa 2K Glærlökkum.

Þekja er um 7 – 9 fermetrar hver liter

Litur:	Mipa WBC litakerfið.
Blöndunarhlutfall:	10 – 20 % Mipa WBC þynnir. 10 % Með WBC Accelrator
Sprautuþykkt í 20°C:	20 – 25 s DIN 4mm bolli.
Aðferð:	loftþrýstingur: spíss: umferðir: 2 – 2,5 bar 1,2-1,4mm 2 1/2
Uppgufun á milli umferða:	4 – 8 mín. eftir aðstæðum og loftflæði.
Þykkt eftir þornun:	15 – 20 micron
Þurrktími fyrir glærlökkun:	15 – 20 mín. þe. yfirborð matt og þurrt

Mipa WBC Vatnslakk er hægt að nota frá +10°C og upp í 75% raka. Varist að efnið frjósi ekki, efnið þornar því fyrr sem loftraki er lægri og loftflæði er meira. Bestu aðstæður eru 20-25°C hiti, raki 40-60% og lofthraði >0,3m/s.

Fyrsta umferð er létt og ekki of blaut. Næsta umferð er full umferð og ætti í flestum tilfellum að þekja alveg. Til að jafna áferðina á brons flögunum í litnum er nauðsynlegt að fara eina léttu umferð í lokin (mist umferð) loftþrýstingur er lækkaður um ca helming (1-1,5bar) kannan höfð heldur lengra frá og sprautað með jöfnum hreyfingum. Við blettanir er gott að nota WBC Blaseblend undir væntanleg litasamskeyti