

Mipa

Mipa 2K-HS Glærlakk C 85

Tækniupplýsingar

Mipa 2K-HS GLÆRLAKK C 85 er High-Solid acryl glæra, háglansandi og hentar í öll verk með Mipa 2K MS-Herði. Hefur frábært veðrunar- og efnapol. Þekja um 6 – 8 fermetra.

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Blöndunarhlutfall: | 2 hlutar glæra og 1 hluti herði. |
| Herði: | Mipa 2K MS herði. |
| Þynnir: | Mipa 2K þynnir 10% til 20% |
| Sprautuþykkt í 20°C: | 18 – 20 sek. DIN 4mm bolli. |
| Aðferð: | loftþrýstingur: spíss: umferðir: |
| | 4 – 5 bar 1,5mm 1 – 2 |
| Líftími eftir blöndun: | 4 – 6 tímar. |
| Þykkt eftir hörðun: | 40 -50 micron. |
| Uppgufun á milli umferða: | 5 - 10 mín. |
| Þurrktími: | 20°C 12 tímar, 60°C 30 mín. |

Mipa 2K HS glærlakk er hægt að nota frá + 10°C og upp í 75% loftraka.