

Orka ehf Stórhöfða 37 110 Reykjavík s. 5861900

Mipa **Mipa EP GRUNNFYLLIR** **Tækniupplýsingar**

EPOXY GRUNNUR, Cromat frír og notist helst á bert stál og á galvaniserað stál til að fá sem mesta vörn. Má nota sem non sanding grunn eða slípa fyrir málun. Góður undir polyester efni. Þekja um 5 – 6 fermetrar hver líter

Litur:	Grár (RAL 7032)
Blöndunarhlutfall:	2 hlutar EP fyllir og 1 hluti herðir.
Herðir:	Mipa EP Herðir E25.
Þynnir:	Mipa EP Þynnir ca. 15 – 20 %
Sprautuþykkt í 20°C:	18 – 20 sek. DIN 4mm bolli.
Aðferð:	loftþrístingur: spíss: umferðir: 4 – 5 bar 1,5–2mm 2 – 4
Líftími eftir blöndun:	10 tímar.
Uppgufun á milli umferða:	5-10 mín.
Þykkt eftir hörðun:	40 – 100 micron í 2 - 3 umferðum.
Þurrktími:	Má mála yfir eftir ca. 1 tíma í 20°C en eftir 30 mín í 60°C

Mipa EP Grunnfylli er hægt að nota frá +10°C hita og uppí 75% loftraka. Best er að blanda herði samanvið tímanlega, ca. 15 mín fyrir notkun.