

## **Mipa**

### **Mipa PUR HS TRUKKALAKK**

#### **Tækniupplýsingar.**

**Mipa PUR HS Lakk hefur mjög gott veðrunarþol og er sérstaklega hentugt á stóra bíla og tæki. Þekur og glansar mjög vel og hefur mjög gott efnarþol. Þekja er um 10-14 fermetrar hver liter.**

Litur:	Mipa blöndunar lita kerfið.
Blöndunarhlutfall:	3 hlutar litur og 1 hluti HS HERÐIR
Penslun:	5 hlutar litur og 1 hluti A60 HERÐIR
Þynnir:	5-10% Mipa 2K þynnir Slow, Fast eða Extra Fast
Sprautuþykkt í 20°C:	25 – 30 sek. DIN 4mm bolli.
Aðferð:	loftþrýstingur: spíss: umferðir: 2,5 - 3 bar 1,3-1,4mm ½ + 1
Líftími eftir blöndun:	1 tími með HS 10 herðir 2 tímar með HS 25 herðir
Uppgufun á milli umferða:	5-10 mín.
Þykkt eftir hörðun:	50-60 micron í 1-2 umferðum.
Uppgufun fyrir bökun:	10-15 mín.
Þurrktími:	20°C 12-24 tímar 60° 30-40 mín.

Mipa PUR HS TRUKKALAKK er hægt að nota frá +10°C hita og uppí 75% loftraka. Varist að setja of mikla efnisþykkt þar sem lakkið er mjög leysiefnalítið.